

Unipak[®] POLY MAX[®] Sealant all joints

- Original

BIAŁY

Unipak[®] POLY MAX[®] Sealant all joints

Wysokiej jakości, wielofunkcyjny uszczelniacz oparty na innowacyjnej technologii hybrydowej smp

Unipak Poly Max[®] Sealant All Joints to wysokiej jakości, wielofunkcyjny uszczelniacz do powierzchni sanitarnych, wewnętrznych i zewnętrznych.

Odpowiedni do wodoodpornego uszczelniania połączeń, szczelin i szwów w łazienkach i kuchniach, np. w (syntetycznych) kabinach prysznicowych, kabinach prysznicowych typu walk-in, wannach, umywalkach, toaletach, połączeniach między blatem kuchennym, podłogami czy ścianami wyłożonymi płytkami. Można go nakładać bez podkładu na prawie wszystkie, nawet wilgotne materiały budowlane, takie jak beton, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, mur, ceramika, szkło, płytki ceramiczne i emaliowane, granit, okorowane drewno, stal nierdzewna i wiele innych metali i tworzyw sztucznych. Nadaje się również do niekurczliwego i hermetycznego uszczelniania silnie ruchomych połączeń i dylatacji, szwów i pęknięć w konstrukcjach, ścianach i sufitach, a także do uszczelniania połączeń wzdłuż ram drzwiowych i okiennych, parapetów, listew i schodów.

Nie nadaje się do bitumu, polietylenu (PE), polipropylenu (PP), PTFE, metali na bazie miedzi (brąz, mosiądz) oraz do zastosowań związanych z przeszkleniami i akwariami.



WŁAŚCIWOŚCI

- Trwała elastyczność
- Odporność na pleśń
- Nie kurczy się
- Możliwość malowania większością farb na bazie wody
- Bardzo dobra przyczepność do wielu powierzchni
- Możliwość stosowania na zewnątrz dzięki doskonałej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- Łatwość obróbki i wygładzania
- Szybkie utwardzanie, powierzchnie sanitarne można użytkować po 2 godzinach (=odporność na wodę) i są one natychmiast odporne na (lekką) wilgotność.
- Nie lepi się

- Nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonu
- Odporny na wodę (morską) i chemikalia oraz na wszystkie powszechnie stosowane detergenty
- Nie tworzy pęcherzy, nawet w gorącym i wilgotnym klimacie
- Nie zawiera kwasów i nie powoduje korozji metali
- Neutralny system utwardzania, prawie bezwonny

CERTYFIKATY I STANDARDY



EMICODE: Classification system (GEV) of emission properties for construction products in indoor areas.
EC-1 Plus (Very low emission Plus)

EN 12114

Thermal performance of buildings - Air permeability of building components and building elements: completely airtight

Opakowanie	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu	Kod EAN
Kartusz 280 ml	12 sztuk	7008145	8710439315409

Dodatkowe informacje o produkcie, karty charakterystyki, filmy demonstracyjne, instrukcje użycia itp. można znaleźć na stronie www.unipak.dk.

Wciąż staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego pozostawiamy sobie wszelkie prawa do wprowadzenia zmian bez uprzedniej informacji.

Podane informacje są oparte na naszym doświadczeniu i przeprowadzonych przez nas testach. Nie mamy żadnej kontroli nad sposobem użycia produktu, dlatego zalecamy przeprowadzenie wstępnych testów, aby upewnić się, że produkt może być użyty do danego typu instalacji.

Unipak[®]

Unipak Polska | Ul. Gorzowska 9 65-127 Zielona Góra
Napisz do nas biuro@unipak.pl | Zadzwoń do nas 68 328 48 55

www.unipak.pl

Unipak® POLY MAX® Sealant all joints

- Original

BIAŁY

PRZYGOTOWANIE

Warunki klejenia: można stosować w temperaturach od +5 °C do +40 °C. Optymalna temperatura kleju i klejonych powierzchni powinna wynosić od +15 °C do +25 °C.

Wymagania dotyczące powierzchni: powierzchnie muszą być twarde, czyste, wolne od kurzu, rdzy i tłuszczu. Powierzchnia może być lekko wilgotna. Nie jest wymagane stosowanie podkładu.

Wstępna obróbka powierzchni: jeśli to konieczne należy zapobiec trójkątnemu przyleganiu, wypełniając spoinę sznurem dylatacyjnym lub folią PE.

Narzędzia: Pistolet do kartuszy Unipak Professional, Unipak Sealant Finisher, Unipak Finishing Tool, Unipak Cleaner Wipes.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

100% modułu sprężystości:	0,6 MPa
Baza chemiczna:	Polimer SMP
Odporność na chemikalia:	Bardzo dobra
Tempo utwardzania:	2,5 mm/24 godz.
Gęstość ok.:	1,05 g/cm ³
Elastyczność:	Bardzo dobra
Wydłużenie przy zerwaniu:	300 %
Zdolność wypełniania:	Bardzo dobra
Twardość (Shore A):	32
Minimalna odporność na temperaturę:	-40 °C
Maksymalna odporność na temperaturę:	100 °C
Odporność na pleśń:	Bardzo dobra
Możliwość zamalowania po:	2 godzinach
Czas tworzenia się początkowej warstwy powierzchniowej:	10-15 minut
Wytrzymałość na rozciąganie (N/cm ²) ok.:	150 N/cm ²
Kod koloru RAL:	Transparentny

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać zamknięty wkład w suchym miejscu w temperaturze +5 °C do +25 °C.

Termin przydatności: 18 miesięcy od daty produkcji.
Ograniczony okres przydatności do użycia po otwarciu.

ZASTOSOWANIE

Pokrycie: odpowiedni do około 15 metrów x 5 mm spoiny.

Sposób użycia: Powierzchnia musi być czysta, wolna od kurzu i tłuszczu. Ostрым nożem odciąć kartusz do wysokości końcówki. Nakręcić dyszę na kartusz. Odciąć dyszę do pożądanej średnicy (czyli szerokość spoiny, co najmniej 5 mm Ø w przypadku spoin). Umieścić kartusz w pistolecie do uszczelniania i równomiernie wstrzyknij uszczelniacz do spoiny, pęknięcia lub otworu. Trzymaj dyszę mocno przy spoinie, aby upewnić się, że uszczelniacz jest nakładany do spoiny. Rozpyl Unipak Sealant Finisher na spoinę. Zwilż narzędzie do spoinowania i wygładź uszczelniacz w ciągu 10–15 minut. Pozostaw uszczelniacz do całkowitego utwardzenia. Po około 15 minutach utworzy się warstwa powierzchniowa.

Konstrukcje hermetyczne: w przypadku dużych szczelin, połączeń lub spoin (np. w ściankach działowych) należy najpierw zastosować odpowiednie profile dylatacyjne. Zaaplikować uszczelniacz do połączenia i równomiernie rozprowadzić go (płaską) szczotką, tworząc jednolitą warstwę o grubości co najmniej 1 mm i minimalnej szerokości 30 mm po obu stronach połączenia. Grubość należy zmierzyć na mokro za pomocą miernika grubości warstwy.

Plamy/resztki: nadmiar pozostałości uszczelniacza należy natychmiast usunąć wilgotną szmatką lub chusteczkami czyszczącymi Unipak Cleaner Wipes, a utwardzone pozostałości uszczelniacza usunąć mechanicznie.

Wskazówki:

- Należy zapewnić minimalną szerokość spoiny wynoszącą 5 mm i maksymalną wynoszącą 25 mm. Głębokość spoiny zależy od jej szerokości. Głębokość spoiny powinna zawsze pozostawać w odpowiedniej proporcji do jej szerokości.
- Spoinowanie – obliczenie głębokości spoin < 9 mm: głębokość spoiny = szerokość spoiny
- Spoinowanie – obliczenie głębokości spoin > 9 mm: głębokość spoiny = (szerokość spoiny / 3) + 6 mm
- Uszczelniacz Unipak Poly Max® utwardza się pod wpływem wilgoci, dlatego podczas utwardzania absolutnie konieczny jest kontakt z wilgocią.

Ważne informacje:

- Kabina jest wodoszczelna po 2h, ale nie zaleca się jej natychmiastowego obciążania.
- Do klejenia należy używać produktu Unipak Poly Max® Fix & Seal.
- Można malować wszystkimi farbami akrylowymi i większością farb alkidowych. Wskazówka: ze względu na dużą różnorodność farb należy zawsze wcześniej sprawdzić kompatybilność farby z uszczelniaczem. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się malowanie po 2 godzinach.
- Należy wziąć pod uwagę, że czas utwardzania farb alkidowych może być dłuższy.
- Całkowity brak promieniowania UV może spowodować odbarwienie uszczelniacza. Ewentualne odbarwienie nie ma wpływu na właściwości techniczne uszczelniacza.
- Ze względu na różnorodność podłoży (np. metale, tworzywa sztuczne itp.) w razie wątpliwości zaleca się przeprowadzenie testu zgodności materiałowej i przyczepności.