



FARBA ANTYPREFLEX 080

Antyrefleksyjna farba wewnętrzna

Parametry:

Wysokiej jakości głęboko matowa farba produkowana na bazie najwyższej jakości komponentów. Optycznie niweluje drobne niedoskonałości struktury powierzchni, idealna do surowych podłoży takich jak tynki gipsowe, cementowo-wapienne, płyty g-k. Jednolicie matowa, bez względu na kąt padania światła. Idealna do dużych płaszczyzn. Odporna na mycie, szorowanie także nie agresywnymi detergentami, środkami przeznaczonymi do dezynfekcji.

Właściwości:

- Maskuje nierówności
- Wysoka odporność na mycie i szorowanie
- Idealnie biała
- Matowa
- Niekapiąca
- Do wewnątrz

Sposób użycia:



Dane techniczne

Rodzaj opakowania		
Ilość w opakowaniu	10 l	2,5 l
Ilość na palecie	33 szt./pal.	80 szt./pal.
Kolor	biały	
Stopień połysku	Głęboko mat	
Zużycie	ok. 0,09 l/m ²	
Czas schnięcia	ok. 2 godziny	
Odporność na szorowanie na mokro	Klasa 1 (wg EN 13300)	

Kolejne dane techniczne: Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza S_d : 0,14 m (wg EN 1062-1)
Współczynnik przenikania pary wodnej: V_1 - duży

Skład:

- Wypełniacze
- Dodatki uszlachetniające
- Biel tytanowa
- Dyspersja polimerowa

Przygotowanie podłoża:

Zależnie od chłonności i rodzaju podłoża należy zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub GRUNTOLITEM-SG 302. Rodzaj metody gruntuowania, przygotowania podłoża zaleca się sprawdzić przed zasadniczym malowaniem. Objawy agresji biologicznej należy zlikwidować. Ubytki, nierówności lub spękania naprawić materiałem odpowiednim do rodzaju podłoża. Zaprawy w naprawianych miejscach muszą być wyschnięte i dobrze związane. Powierzchnie nieprzewidziane do malowania, przed nanoszeniem środków gruntujących osłonić. Wymagane jest, aby przed malowaniem powierzchnia była sucha. Tynki cementowo-wapienne malować po min 28 dniach, tynki gipsowe po min. 14 dniach. Gładzie gipsowe po min 3 dniach, polimerowe po min 2 dniach schnięcia.

Rodzaje podłoża:

Tynk cementowo-wapienny: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5
Tynk gipsowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5
Płyta gipsowo-kartonowa: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5
Betony, żelbetony: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6
Gładzie: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5
Stare powłoki malarskie: W zależności od potrzeb niegruntuować lub zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302



FARBA ANTREFLEX 080

Antyrefleksyjna farba wewnętrzna

Przygotowanie produktu:	Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.
Sposób użycia:	Farbę nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową.
Warunki wykonywania prac:	Stosować w temperaturach od +5°C do +30°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych
Uwagi wykonawcze:	W czasie prac i wysychania pomieszczenia wentylować, ale chronić przed przeciągami powodującymi zbyt szybkie wysychanie. Malować w sposób ciągły na jednej płaszczyźnie, nie dopuszczając do wyschnięcia części farby w celu uniknięcia widocznych połączeń. Na jednej płaszczyźnie używać farby z jednej szarży produkcyjnej. Kolejną warstwę farby nanosić po minimum 6 godzinach wysychania poprzedniej. Niekorzystne warunki (wysoka wilgotność, niska temperatura) mogą znacznie wydłużyć czas schnięcia. Narzędzia myć czystą wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Przechowywanie:	Do 24 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od + 5°C do + 25°C.
Wskazówki ogólne:	Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.